

LOSAS



Concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$
 Dosificación = 1 saco cemento 50 kg + 9 Botes Arena + 10 Botes Grava + 3 Botes Agua

Mortero Cemento-Arena 1:4, $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$
 Dosificación = 1 saco cemento 50 kg + 8 Botes Arena

PARA 1m² DE LOSA			
	Cemento	Arena Río	Grava
CONCRETO (e = 5 cm)	(Incluye 5% Desp.)	(Incluye 10% Desp.)	(Incluye 10% Desp.)
	0.050 m ³	0.235 m ³	0.262 m ³
	50 Lt	235 Lt	262 Lt
	2-2/3 Botes	12-1/3 Botes	13-3/4 Botes
MORTERO (e = 3 cm)	0.007 m ³	0.028 m ³	
	7 Lt	28 Lt	
	1/3 Bote	1-1/2 Botes	
TOTAL	0.057 m ³	0.263 m ³	0.262 m ³
	57 Lt	263 Lt	262 Lt
	3 Botes (1-1/2 SACOS)	13-3/4 Botes	13-3/4 Botes

PARA 1 PANEL DE LOSA (1.22m x 2.44m = 2.97 m²)			
	Cemento	Arena Río	Grava
CONCRETO (e = 5 cm)	(Incluye 5% Desp.)	(Incluye 10% Desp.)	(Incluye 10% Desp.)
	0.150 m ³	0.705 m ³	0.786 m ³
	150 Lt	705 Lt	786 Lt
	7-3/4 Botes (2 SACOS)	37-1/3 Botes	41-1/3 Botes
MORTERO (e = 3 cm)	0.021 m ³	0.084 m ³	
	21 Lt	84 Lt	
	1-1/3 Bote	4-1/2 Botes	
TOTAL	0.171 m ³	0.789 m ³	0.786 m ³
	171 Lt	789 Lt	786 Lt
	9 Botes (4-1/2 SACOS)	41-1/2 Botes	41-1/3 Botes